

Masivní podlaha 20mm

esco®

KONSTRUKCE



DOSTUPNÉ KOLEKCE

Kolekce	Chateau	Kolonial	Soft Tone	Harfa Vintage	Pelgrim	Karel IV
Struktura povrchu	broušený	kartáčovaný	jemně kartáčovaný	nepravidelně katrovaný,kartáčovaný	speciálně kytovaný a postaršený	starý rustikální vzhled

Dokončení	Osmo PolyX + Osmo PolyX top-coating	ESCO oxidativní olej
-----------	-------------------------------------	----------------------

	Selské prkno					
Spoj	P&D					
Fáze	2V, 4V na poptávku					
Délka	40% m ² 500-1650, 60% m ² 1700+ max. 2400 mm					
Šířka	Třídění					
120	Original	✓	✓	✓		
	Superb/Elegance	✓	✓	✓	✓	
150	Original	✓	✓	✓		
	Superb/Elegance	✓	✓	✓	✓	
185	Original	✓	✓	✓		
	Superb/Elegance	✓	✓	✓	✓	
	Karel IV					✓

	Stromeček					
Spoj	P&D					
Fáze	4V, bez fáze na poptávku					
100/120x600	Original	✓	✓			
	Superb/Elegance	✓	✓		✓	

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Metoda testování	Požadavek	Výsledek
Výrobová norma & shoda	EN 14342, EN 13488, EN 13629, EN 13226		Implementováno
Vlhkost podlahy	ČSN EN 13183-1		9 ±2%
Uvolňování formaldehydu	ČSN EN 717-1	≤ 0,124mg/m3	E1
PCP (pentachlorfenol)	CEN/TR 14823	≤ 5 ppm	Splňuje
Protiskluz broušená	CEN/TS 15676		Suchý ≥ 69, Mokrý ≥ 26
Protiskluz kartáčovaná	CEN/TS 15676		Suchý ≥ 69, Mokrý ≥ 29
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1		Cfl-S1
Tepelný odpor	ČSN EN ISO 10456		0,15 m2 · K/W
Tepelná vodivost	ČSN EN ISO 10456		0,13 W/mK
Biologická trvanlivost	ČSN EN 335-1, ČSN EN 335-2		Třída 1
Podlahové topení			☐ Nedoporučeno

Doporučené využití

Řádně obhospodařované lesy

Vhodné pro použití v interiéru v různých sektorech: obytné, komerční, pohostinství, maloobchod. Platí aktuální záruční podmínky a návod na údržbu
Tento produkt je vyroben ze dřeva s certifikátem PEFC

